

CARTE DE CONTROLE DES ESSAIS DE FLEXION SUR POUTRELLES

Laboratoire(s)		Tous les laboratoires						
Matériau(x)		POUTRELLE CBAO 2						
Filtre		à partir du 08/10/2019 ; Essais : Terminé + Validé + Partiel + Externe						
Moment visé M _{rv} (daN.m)		15			Limite d'accept. L _a (daN.m)		44.76	
Limite de refus L _r (daN.m)		34.08			Borne inférieure B _i (daN.m)		13.5	
Date de fabrication	Date d'essai de flexion	MRB14 - 1ère poutrelle (daN.m)	MRB14 - 2ème poutrelle (daN.m)	MRB14 - Moyenne (daN.m)	Conformité - 1ère poutrelle	Conformité - 2ème poutrelle	Palier - 1ère poutrelle	Palier - 2ème poutrelle
08/01/2020	05/03/2020	587,0	561,0	574,0	Conforme	Conforme	118,56 %	112,95 %
20/02/2020	06/03/2020	640,0	645,0	642,5	Conforme	Conforme	129,93 %	130,94 %
22/06/2020	07/07/2020	617,0	622,3	619,7	Conforme	Conforme	125,18 %	126,33 %
22/06/2020	07/07/2020	617,0	622,3	619,7	Conforme	Conforme	125,18 %	126,33 %
23/04/2020	07/07/2020	641,0	646,3	643,7	Conforme	Conforme	130,36 %	131,51 %
23/04/2020	07/07/2020	641,0	646,3	643,7	Conforme	Conforme	130,36 %	131,51 %
23/04/2020	07/07/2020	641,0	646,3	643,7	Conforme	Conforme	130,36 %	131,51 %
02/03/2020	07/07/2020	607,7	647,7	627,7	Conforme	Conforme	123,17 %	131,80 %
13/01/2020	07/07/2020	607,7	641,0	624,3	Conforme	Conforme	123,17 %	130,36 %
13/01/2020	07/07/2020	607,7	641,0	624,3	Conforme	Conforme	123,17 %	130,36 %
23/12/2019	07/07/2020	509,0	532,3	520,7	Conforme	Conforme	101,87 %	106,91 %
Nbre de prélèvements		22			Moy. des MRB14 (daN.)		588.86	
Coefficient K		1.79			Ecart type		47.22	

EVOLUTION DES MRB

