

CE
123456
CBAO - MACAR
CE1234
2019
NF EN 12620+A1
Granulats pour béton

Granularité	Désignation	0/4
Analyse granulométrique par tamisage	Catégorie	G _F 85
Forme des grains		
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f ₁₀
Equivalent de sable	Catégorie	65.6
Essai au bleu (MB)	Catégorie	MB _{0.9}
Composition/teneur		
Sulfate de magnésium	Catégorie	MS ₁₈
Teneur chlorures	Valeur déclarée	C _{0.001}
Sulfates solubles AS	Catégorie	AS _{0.2}
Soufre total	Valeur déclarée	S ₁
CaSO ₃	Valeur déclarée	CaCO ₃
Stabilité volumique		
Retrait au séchage	Valeur déclarée	S
Expansion des scories d'aciéries	Valeur déclarée	V
MVR	Valeur déclarée	Prd _{2.66}
Absorption d'eau	Valeur déclarée	WA ₂₄ 1.040
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée	Pb
Durabilité face au gel/dégel	Catégorie	F ₁
Durabilité face à la réaction alcali-silice	Valeur déclarée	